

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Сорт А	Сорт В	Сорт С
1. Сросшиеся, здоровые сучки, в т. ч. с трещинами	Допускаются	Допускаются	Допускаются
2. Несросшиеся табачные сучки максимальным диаметром до 12 мм.	Допускаются не более 2 шт на деталь	Допускаются без ограничений	Допускаются без ограничений
3. Несросшиеся здоровые сучки максимальным диаметром свыше 12 мм.	Не допускаются на лицевой стороне, на нелицевой допускаются	Допускаются на лицевой стороне диаметром до 20мм на длине 1м. на нелицевой допускаются	Допускаются
4. Отверстия от выпавших сучков	Допускаются по кромке с выходом на лицевую сторону не более 3 мм в кол-ве 2шт/деталь на нелицевой допускаются	Допускаются по кромке с выходом на лицевую сторону не более 6 мм в кол-ве 2шт/деталь. Допускаются на лицевой стороне диаметром до 20 мм в кол-ве 1шт/ деталь на нелицевой допускаются	Допускаются по кромке с выходом на лицевую сторону не более 12 мм в кол-ве 2шт/деталь. Допускаются на лицевой стороне диаметром до 40 мм в кол-ве 2шт/ деталь на нелицевой допускаются
5. Трещины несквозные	Допускаются на лицевой стороне шириной не более 1мм, общей длиной не более 300 мм на нелицевой допускаются	Допускаются на лицевой стороне шириной не более 1,5мм, общей длиной не более 1м на нелицевой допускаются	Допускаются
6. Смоляные кармашки	Допускаются на лицевой стороне шириной не более 3мм, длиной не более 50 мм в кол-ве 1шт/деталь на нелицевой допускаются	Допускаются на лицевой стороне шириной не более 5мм, длиной не более 100 мм в кол-ве 1шт/деталь на нелицевой допускаются	Допускаются
7. Сердцевина	Не допускается на лицевой стороне, на нелицевой допускается	Допускается на лицевой стороне длиной не более 1/3 длины детали на нелицевой допускается	Допускаются
8. Синевя	Не допускаются на лицевой стороне, на нелицевой допускаются	Допускается на лицевой стороне в виде пятен и полос не более 10%от площади на нелицевой допускается	Допускаются
9. Вмятины, сколы, вырывы	Допускаются на лицевой стороне глубиной не более 1мм в кол-ве 1шт/деталь на нелицевой допускаются	Допускаются на лицевой стороне глубиной не более 3мм в кол-ве 1шт/деталь на нелицевой допускаются	Допускаются на лицевой стороне глубиной не более 5мм в кол-ве 1шт/деталь на нелицевой допускаются
10.Продольная покоробленность по пласти	Допускается не более 1мм на 1м длины	Допускается не более 2мм на 1м длины	Допускается не более 4мм на 1м длины
11.Продольная покоробленность по кромке	Допускается не более 1мм на 1м длины	Допускается не более 2.5мм на 1м длины	Допускается не более 4мм на 1м длины
12. Гниль, червоточина	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются